



TECHNICKÝ LIST

KEIM LIGNOSIL®-SCUDO

1. POPIS PRODUKTU

KEIM Lignosil-Scudo je bezbarvý speciální nátěr v systému KEIM Lignosil pro vnitřní i venkovní použití. Díky speciálnímu složení KEIM Lignosil-Scudo zabraňuje prorážení skvrn z látek obsažených ve dřevě.

2. OBLAST POUŽITÍ

KEIM Lignosil-Scudo se používá jako bezbarvá izolační mezivrstva mezi prvním a druhým barevným nátěrem v systému KEIM Lignosil.

KEIM Lignosil-Scudo se musí zásadně přepracovat barevnými produkty KEIM Lignosil!

Sladěné složení zajišťuje optimální spojení s barevnými produkty KEIM Lignosil. V interiéru lze KEIM Lignosil-Scudo případně použít jako základní nátěr.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- bezpečný izolační účinek
- vynikající adheze
- vodnatý
- bez zápachu

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- Hustota: ca. 1,0 - 1,1 g/cm³

BAREVNÝ ODSŤÍN:

bezbarvý

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být nosný, suchý (vlhkost dřeva pod 18 % podle věstníku BFS č. 18), čistý a zbavený všech volných částí, prachu, oleje a jiných separačních látek. Hoblované modřínové dřevo je třeba před ošetřením obrousit.

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ:

Teplota okolního vzduchu a podkladu během zpracování a schnutí musí být ≥ 8 °C. Nezpracovávejte na prudkém slunci ani na sluncem vyhřátých podkladech. Během zpracování i po něm chraňte plochy před přímým sluncem, větrem a deštěm.

SPOTŘEBA:

cca 0,1 L/m² na jeden nátěr.

Údaje o hodnotách spotřeby materiálu jsou orientační na hladkých podkladech. Přesné hodnoty spotřeby je třeba určit pomocí zkušebních ploch.

ZPRACOVÁNÍ:

KEIM Lignosil-Scudo se používá hlavně jako vnitřní i venkovní mezinátěr štětcem nebo válečkem. Zpracování pomocí airless zařízení je možné. KEIM Lignosil-Scudo se aplikuje neředěný a po zaschnutí se vždy musí přetřít některou barvou KEIM Lignosil jako vrchním nátěrem. Dodržte dobu schnutí!

TECHNICKÝ LIST – KEIM LIGNOSIL®-SCUDO

DOBA SCHNUTÍ:

Povrch suchý nejdříve po 0,5 hodině (při 23 °C a 50% rel.v.). Přepracovat lze nejdříve po 12 hodinách (při 23 °C a 50% rel.v.). Při vyšší relativní vlhkosti vzduchu, tloušťce vrstev a/nebo nižších teplotách se schnutí přiměřeně prodlouží.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:

Okamžitě očistěte vodou.

5. DODÁVANÁ FORMA

obsah nádoby	měrná jednotka	množství na paletě	druh obalu
5	L	96	plechový kbelík

6. SKLADOVÁNÍ

maximální doba skladování	podmínky skladování
12 měsíců	obal uchovávejte těsně uzavřený v chladu bez mrazu chráněné před teplem a přímým slunečním zářením

7. LIKVIDACE

Informace o likvidaci viz kapitola 13 v bezpečnostním listu.

Odpadový klíč: 08 01 12

8. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE


Řiďte se bezpečnostním listem. Limitní hodnota EU pro tento produkt (kat. A/d): 130 g/l. Tento produkt obsahuje: 0 - 3 g/l VOC.

9. OBECNÁ INFORMACE

Zakryjte plochy, které se nemají ošetřovat, zejména sklo, keramiku a přírodní kámen. Potřísnění na okolních plochách nebo na komunikacích ihned smyjte velkým množstvím vody.

Míchání s nesystémovými produkty nebo jinými cizími přísadami není povoleno.

10. CERTIFIKÁTY



Uvedené hodnoty a vlastnosti jsou výsledkem intenzivní vývojové práce a praktických zkušeností. Naše doporučení pro aplikaci slovem i písmem jsou zamýšlená jako pomoc při výběru našich produktů a nezakládají žádný smluvní právní vztah. Zejména nezbavují kupujícího a zpracovatele povinnosti přesvědčit se o vhodnosti našich produktů pro zamýšlené použití s obvyklou odbornou péčí. Je nutné dodržovat obecná stavebně technická pravidla. Vyhrazuje si právo provádět změny sloužící k vylepšení produktu nebo jeho aplikace. Uveřejněním tohoto vydání ztrácí předchozí vydání platnost.